

HOJA TÉCNICA



Código

PDF520018

FONDO DE RELLENO CATALIZADO (COLORES)

Fecha de Emisión

lunes, 09 de abril de 2012



AUTOMOTRIZ



BASE SOLVENTE



VARIOS COLORES



Forma de Aplicación Sugerida

Descripción

EL FONDO DE RELLENO VALMEX DE DOS COMPONENTES ES UN PRIMARIO A BASE DE RESINA ACRÍLICA CON ALTO PODER DE RELLENO, SECADO RÁPIDO, FÁCIL LIJADO Y SOBRE TODO EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE LÁMINA ADECUADAMENTE PREPARADA.

Propiedades Físico - Químicas

Viscosidad	80 ± 5 KU.
Densidad	1.307 ± 0.02
Sólidos	62 ± 2
PH	N/A.
Lavabilidad	N/A.
Brillo	MATE

1.- Preparación

Complemento	Código	Producto	%
Catalizador	V480025	CAT. P/FONDO DE RELLENO AUTO (1 Lto.)	25-50 %. 4:1.
Solvente	V660037D	SOLVENTE P/FONDO DE RELLENO	25 %. 4:1.

2.- Aplicación

Tipo de Superficie	Número de Manos	Número de Lija	Secado entre manos / Secado Total	Tiempo requerido antes de (pulir o encerar)	Rendimiento en m ² /L.
PARA LAMINA O PINTURA LIJADA.	2 A 3.	400	15 MIN. / 1 HORA.	N/A.	5 A 6.

Presentaciones

Tambor	Cubeta	Galón	Litro	Medio	Cuarto
		✓	✓		
Octavo	Galón 3.4 L	0.850 L	Galón 3.8 L	Otras	

Importante

Todas las indicaciones mostradas en esta hoja técnica son el resultado de numerosas pruebas que permitieron desarrollar los procedimientos de preparación y aplicación para nuestros productos, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.

Pinturas Valmex S.A. de C.V.

Industria del Vestido 2026, Industrial Zapopan Norte

C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Teléfonos: (33) 3636 6545 Fax: (33) 3636 6925



www.pinturasvalmex.com