

# TEXTURIZADO ACRÍLICO 5 AÑOS

## LÍNEA ECOLOR

## BOLETÍN TÉCNICO

### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento texturizado base agua, elaborado con resinas acrílicas, arenas y/o granos naturales, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos varios.

### USOS

Recubrimiento decorativo, en todo tipo de superficies lisas como: concreto, yeso, aplanados de cemento, panel de yeso, madera, etc.

### LIMITACIONES

-No deben de ser aplicados en superficies con temperatura menor a 5°C o mayor de 40°C.

-En exteriores no deben de ser aplicados en días de lluvia o con probabilidad de lluvia.

### VENTAJAS

- \*Gran adherencia.
- \*Fácil de aplicar.
- \*Lavable.
- \*Resistencia a la luz solar y a la lluvia.

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 33 Kg.

### TIEMPO DE SECADO

Este tiempo está sujeto a las condiciones climatológicas, al espesor de la capa y a la absorción de la superficie.

### COLORES

321 elegantes colores de línea.

### TEXTURAS

TT (Tipo Tirol)  
RF (Rayado Fino)

### RENDIMIENTOS

TT 20 m<sup>2</sup> por cubeta  
RF 15 m<sup>2</sup> por cubeta.

Los rendimientos pueden variar según el producto a aplicar y el tipo de superficie.

### PREPARACIÓN

Listos para usarse, sólo hay que mezclarlo perfectamente en su envase hasta obtener una consistencia homogénea.

### RECOMENDACIONES

- Hacer pruebas previas de aplicación, para comprobar rendimiento y manejo.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.
- No mezclar con otros productos.

### APLICACIÓN

1. Limpiar la superficie de polvo y grasa, o cualquier material que impida la adherencia.
  2. Selle las superficies con nuestro sellador SELLACRYL 5X1 para mejorar adherencia y rendimiento.
  3. Si hay fisuras o grietas resane con Acrylastic RS o Acrylastic RSL cubra los detalles. Deje secar 24 hrs. Empareje con una lija la superficie.
  4. Aplique el texturizado con una llana de acero, rodillo texturizador o tiroleta en tramos completos.
  5. Antes de que seque el texturizado hay que dar el acabado deseado.
  6. Si desea un Rayado, utilice una *talocha* de madera o de unícel aplicando en el sentido del acabado deseado.
- Para el Tipo Tirol, puede utilizar la *talocha*, o bien, un **Rodillo Texturizador de Ligas** (Acabado grueso)
  - Aplique de manera uniforme.
  - Puede darle un sentido vertical, horizontal o inclinado.
  - O si desea un acabado que tenga relieve le recomendamos utilizar la **Llana Metálica**.

### PRECAUCIÓN

- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar las manos con agua después de manejar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No dejar al alcance de los niños.
- No ingerir.

### ALMACENAMIENTO

- Almacenar a la sombra, en su envase original.
- Evite su congelación.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) EPA 8260	Menor a 50 g/l
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	200,000 - 300,000
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.80 - 1.90
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	81.5 - 82.5
pH ASTM - E70	8 - 9.5

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional. La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 07 Agosto 2006

Revisión: 26 Abril 2012