

PYT ALUMINIO 260°

(RE-30A PEMEX) HASTA 260° EN FORMA CONTINUA

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento líquido color aluminio, fabricado a base de resinas hidrocarbonadas, pasta de aluminio y sílica coloidal. Con una resistencia a altas temperaturas, aún en forma continua. PYT ALUMINIO esta formulado en base a la especificación RE-30A PEMEX.

USOS

Como recubrimiento protector contra la corrosión en todo tipo de superficies metálicas de hierro y acero soportando temperaturas de 80 °C a 260 °C en forma continua. Para uso industrial en donde las condiciones de temperatura lo requieran.

VENTAJAS

Excelente anticorrosivo y recubrimiento decorativo como acabado final en todo tipo de superficies metálicas que estén expuestas a temperaturas altas no mayores de 260 °C. De gran adherencia y resistencia, con un rendimiento excelente, no se agrieta ni desprende, fácil de limpiar. Soporta todo tipo de climas húmedos sin salinidad.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 lt.

RENDIMIENTOS

De 3.1 a 3.7 m² por litro a dos manos, dependiendo de la superficie donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 6 horas
Al duro 24 horas

COLOR

Aluminio exclusivamente, (acabado brillante)

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura sin diluirla. No mezclar con algún material que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

APLICACIÓN

*Limpiar la superficie de grasa o polvo. Se recomienda hacerlo con chorro abrasivo de acabado comercial o bien lijando perfectamente la superficie.

*Aplicar dos manos de PYT ALUMINIO respetando el secado entre mano y mano.
*PYT ALUMINIO, deberá quedar aplicada entre las primeras 24 horas como máximo después de haber realizado la limpieza de la superficie.

PYT ALUMINIO se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aire.

RECOMENDACIONES

*Aplicar en zonas perfectamente ventiladas.
*No dejar al alcance de flamas o chispazos.
*No dejar las cubetas destapadas o al sol.
*Lavar con Solvente 102, las herramientas utilizadas.
*Es importante agitar constantemente el material para evitar que las partículas de aluminio se asienten.
*No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

PYT ALUMINIO mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. PYT ALUMINIO ALTA TEMPERATURA tiene una garantía de 1 año y una vida útil de 2 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD COPAFORD 4	10-15 seg.
PESO ESPECIFICO (g/ml) ASTM - D 1475	0.89 - 0.9
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	35 ± 1
FINURA ASTM - D 1210	5H

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 18 Julio 2006
Revisión: 30 Mayo 2013