

RESIMÁRMOL

RESINA PARA ELABORAR ACRYMÁRMOL

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Resina 100% acrílica, lista para integrarle el grano de mármol cribado y completamente limpio. Un producto PINTEX de altísima calidad.

USOS

RESIMARMOL es un producto intermedio para la preparación del ACRYMARMOL ya sea en obra o en bodega.

También es usado como acabado final en el exterior, para sellar acabados texturizados, ya que no amarillea, para proteger y dar mayor dureza a los mismos.

VENTAJAS

RESIMARMOL Facilita la elaboración del Acrymarmol para sus propias obras o muestras siempre y cuando se cuente con la disponibilidad del grano de mármol en la región.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.
Cubeta de 19 lt.

RENDIMIENTOS

Para preparar Acrymarmol:

4 Kg de RESIMARMOL por cubeta preparada.

Como sellador:

Rebajar 2 a1 con agua limpia y el rendimiento será variable dependiendo de la textura a sellar.

COLOR

Transparente.

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente el RESIMARMOL, con el grano de mármol en la siguiente proporción:

21 Kg. de grano de mármol limpio y cribado, por 4 kg. de RESIMARMOL, produciendo la mayor cantidad de espuma posible al mezclarlo manualmente.

APLICACIÓN

Para este procedimiento favor de consultar la hoja técnica del ACRYMARMOL.

Como sellador, una vez diluido aplicarlo como cualquier sellador.

RECOMENDACIONES

*No mezclar con otros productos.

*No dejar las cubetas destapadas o al sol.

*Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

RESIMARMOL mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.

La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 02 Abril 2008