

CEMENTPRO

RESANADOR ACRÍLICO PLÁSTICO FIBRATADO

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

CEMENTPRO es pasta resanadora plástica de excelente cuerpo y elasticidad, fabricada a base de resinas acrílicas, fibras inertes y aditivos químicos varios.

USOS

Para reparar grietas y fisuras en muros, laminas, losas, techos, etc.

Como resanador de imperfecciones alrededor de ductos, salientes, chimeneas, etc.

Como sellador en juntas de expansión.

VENTAJAS

*Por su composición de resinas elastoméricas, CEMENTPRO forma una película elástica impermeable y flexible, que soporta los movimientos normales de edificios y estructuras, protegiéndola de la infiltración de el agua o humedad.

*Compatible con sistemas impermeables acrílicos ya que esta formulado con resinas del mismo tipo.

*De gran adherencia en todo tipo de superficies, como concreto, poliuretano, madera, lamina, etc.

*De fácil aplicación, CEMENTPRO viene listo para su aplicación, y con herramienta sencilla como espátula o llana, se pueden lograr resultados óptimos.

*No es flamable ni tóxico, convirtiéndolo en un producto de alta confiabilidad.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 lt.
Cubeta de 4 lt.

RENDIMIENTOS

Variable, dependiendo de las dimensiones de las grietas o fisuras a corregir.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 hora.

Al duro 24 horas.

Estos tiempos dependerán de las condiciones de temperatura y humedad al momento de la aplicación.

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente el CEMENTPRO antes de su aplicación.

APLICACIÓN

*Limpiar la superficie de polvo, grasa, materiales extraños.

*Sellar la superficie con una mano de SELLACRYL (Consultar Boletín Técnico) y dejar secar

Resanar las áreas con CEMENTPRO y dejar secar.

CEMENTPRO se puede aplicar con espátula, cuchara de albañil, llana, etc.

RECOMENDACIONES

*No mezclar con materiales extraños que puedan deteriorar su calidad.

*No dejar las cubetas destapadas o al sol.

*No aplicar sobre productos asfálticos que estén suaves.

*No aplicar en días lluviosos o con probabilidad de lluvia o con temperaturas ambiente menor a 10° C.

*No dejar al alcance de los niños

*Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

CEMENTPRO mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	200,000 - 300,000
PESO ESPECIFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.30 - 1.35
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	60 - 65
pH ASTM - E70	8 - 9.5

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.

La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 26 Junio 2012