

CÁSCARA DE NARANJA

RECUBRIMIENTO SEMI LÍQUIDO HIGIÉNICO SIN PORO

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento semilíquido de alta calidad, fabricado a base de resinas vinil-acrílicas, talco, carbonato, pigmentos inorgánicos y químicos varios.

USOS

Recubrimiento ideal para interiores en donde se requiera tener textura y a la vez higiene. Excelente en cocinas, baños, hospitales, laboratorios, etc. excepto en zonas de humedad continua (regaderas)

VENTAJAS

Tiene el color integrado, es de fácil aplicación, protege y decora las superficies, no se desprende ni se agrieta, resistente, lavable e impermeable. No es tóxico ni crea hongos.

PRESENTACIÓN

Tambo de 340 kg
Cubeta de 34 kg

RENDIMIENTOS

De 1.17 a 1.25 Kg por m², estos rendimientos están en función de la superficie donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 3 horas
Al duro 24 horas
Curado 20 días

COLORES

Se fabrica en 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

CÁSCARA DE NARANJA viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

*La superficie a cubrir debe ser completamente lisa.
*Limpiar la superficie de polvo y grasa.
Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su hoja técnica)

*Con la ayuda de una llana o rodillo aplicar una mano delgada de CÁSCARA DE NARANJA y después pasar el rodillo cáscara de naranja hasta levantar la textura deseada, y dejar secar; posteriormente sellar con SELLACRYL diluido 2x1 y dejar secar antes de aplicar el acabado final.

Como acabado final aplicar una mano de BARNIZ PYT (Consultar su hoja técnica) 3 días después de haber aplicado el CÁSCARA DE NARANJA.

RECOMENDACIONES

*No utilizar el producto en exteriores.
*No mezclar con otros productos.
*Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
*Elaborar juntas cada 30 m² como mínimo.
*No dejar las cubetas destapadas o al sol.
*Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

CÁSCARA DE NARANJA mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. CÁSCARA DE NARANJA está garantizado por 5 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 10 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM - D 2196	72 000 - 80 000
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.78-1.82
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	74-75
pH ASTM - E70	8.0-9.5

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.

La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 18 Marzo 2010