

SANDLASTIC

TEXTURIZADO DE GRANO PIGMENTADO

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

SANDLASTIC es un recubrimiento texturizado granular, fabricado a base de resina acrílica elastomérica, arenas de sílice y mármol, pigmentos inorgánicos y químicos varios. Se fabrica con el color integrado y listo para su instalación, con el que se obtienen texturas finas y de bajo relieve.

USOS

Como recubrimiento protector y decorativo tanto en exteriores como en interiores sobre todo tipo de superficies, como: yeso, tablaroca, tablacemento, aplanados de cemento, etc.

VENTAJAS

SANDLASTIC es estable a los rayos U.V. y resistente a la acción de la lluvia, el sol o climas extremos, fácil y rápido de instalar. Forma una película sin juntas, de gran dureza y resistente a impactos normales, 100% lavable, no crea hongos ni es tóxica.

PRESENTACIÓN

Tambo de 330 Kg
Cubeta de 33 Kg

TEXTURAS

Lisa (planchada)
Rugosa (spray)

RENDIMIENTOS

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg x m2	m2 x Cub.
Lisa	2.0	16.50
165.00		
Rugosa	3.0	11.00
110.00		

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas
Al duro 24 horas

Curado 20 días

Podría variar dependiendo de las condiciones ambientales.

COLOR

Existen 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

SANDLASTIC viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

*La superficie a cubrir debe ser completamente lisa.

*Limpiar la superficie de polvo y grasa.

*Aplicar una mano de SELLACRYL (consultar su hoja técnica) agregando un 50% de pintura VINILPYT del color del acabado y dejar secar.

*Aplicar el SANDLASTIC utilizando la herramienta conforme a la textura final deseada.

*Antes que el material seque darle el acabado deseado.

SANDLASTIC puede ser aplicado con llana de acero ó tirolera neumática.

RECOMENDACIONES

*No aplicar en superficies con temperatura menor a 7° C. ó mayores de 40° C.

*Aplicar el SANDLASTIC en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.

*Para asegurar un acabado uniforme, mantener el mismo espesor de aplicación.

*No mezclar con otros productos.

*No dejar las cubetas destapadas o al sol.

*Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

SANDLASTIC mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar sin temperaturas extremas; y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. SANDLASTIC está garantizado por 5 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 8 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	Menor a 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	40,000-50,000
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.99-2.05
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	78-79
BRILLO ASTM - D-523	Menor a 2 UG
pH ASTM - E70	8.0-9.5

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.

La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 05 Mayo 2013