

HOJA TÉCNICA



Código

PDF520001

FONDO AUTOMOTIVO (COLORES)

Fecha de Emisión

Viernes, 24 de Enero de 2014



AUTOMOTRIZ



BASE SOLVENTE



VARIOS COLORES



Forma de Aplicación Sugerida

Descripción
EL FONDO AUTOMOTIVO VALMEX ES UN PRIMARIO PARA REPINTADO AUTOMOTRIZ, A BASE DE NITROCELULOSA CON ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS, SECADO RÁPIDO, FÁCIL LIJADO Y SOBRE TODO EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE LÁMINA ADECUADAMENTE PREPARADA.

Propiedades Físico - Químicas	
Viscosidad	22500 ± 2500 CPS.
Densidad	1.139 ± 0.02
Sólidos	46 ± 2
PH	N/A.
Lavabilidad	N/A.
Brillo	MATE

1.- Preparación

Complemento	Código	Producto	%
Catalizador	N/A.	N/A.	N/A.
Solvente	V660003C	THINNER STANDARD (SP)	200 %, 1:2.

2.- Aplicación

Tipo de Superficie	Número de Manos	Número de Lija	Secado entre manos / Secado Total	Tiempo requerido antes de (pulir o encerar)	Rendimiento en m ² /L.
PARA LAMINA O PINTURA LIJADA.	2 A 3.	360-400.	15 MIN. / 1 HORA.	N/A.	5 A 6.

Presentaciones

Tambor 200	Cubeta 19 L	Galón 4 L	Litro	Medio	Cuarto
✓	✓	✓	✓		
Octavo	Galón 3.4 L	0.850 L	Galón 3.8 L	Otras	

RECOMENDACIONES

dejar que penetre durante 30 min. Y después quitar el exceso con un trapo. Dejar secar un mínimo de 8 horas.
 Repetir la operación con el trapo hasta que la madera está totalmente impregnada (sobre todo en las zonas mate), a continuación dejar secar durante 24Horas.
 Aplique solo la cantidad que la madera pueda adsorber, un exceso de aceite para teca Valmex sobre la superficie deja un acabado pegajoso y alarga el tiempo de secado.

IMPORTANTE

Todas las indicaciones mostradas en esta hoja técnica son el resultado de numerosas pruebas que permitieron desarrollar los procedimientos de preparación y aplicación para nuestros productos, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.

Pinturas Valmex S.A. de C.V.

Industria del Vestido 2026, Industrial Zapopan Norte

C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Teléfonos: (33) 3636 6545 Fax: (33) 3636 6925



www.pinturasvalmex.com