

DURAL IGNÍFUGO

ANTICORROSIVO ANTIFLAMA

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

DURAL IGNIFUGO, Es una pintura base solvente, elaborada a base de resinas modificadas con hule clorado, pigmentos funcionales y aditivos específicos que propician el control y la auto extinción de la flama.

Es un recubrimiento antiflama o retardador de flama autoextingible, evitando de esta manera la propagación del fuego, con excelente protección anticorrosiva y un acabado semibrillante.

USOS

DURAL IGNIFUGO, es una pintura que retrasa la flama y propicia la autoextinción del fuego en caso de siniestros por incendios. DURAL IGNIFUGO, se puede aplicar sobre todo tipo de superficies como son: estructuras metálicas o de concreto, muros, plafones, maderas, puertas contra incendio, resguardo de documentos, zonas de seguridad, bodegas donde existen materiales combustibles, tuberías especiales, etc.

VENTAJAS

DURAL IGNIFUGO, brinda protección, proporciona excelente acción anticorrosiva, de fácil limpieza aun con solventes. Es una pintura de secado rápido, de fácil aplicación y de gran adhesión.

DURAL IGNIFUGO soporta el intemperismo aún en ambientes corrosivos.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.
Cubeta de 19 lt.
Cubeta de 4 lt.

RENDIMIENTOS

De 3.1 a 3.7 m² por litro a dos manos. Este rendimiento depende de la rugosidad y porosidad superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 hrs.
Al duro 24 hrs.

COLORES

DURAL IGNIFUGO se fabrica en 18 elegantes colores de línea en acabado semi-brillante. (Para colores fuera de nuestra carta o acabado mate, solo sobre pedido).

PREPARACIÓN

Se recomienda mezclar perfectamente la pintura y diluirla con un 10% de SOLVENTE 104 para DURAL IGNIFUGO. No mezclar con otro material que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

APLICACIÓN

Limpia perfectamente la superficie de grasa, polvo o de algún otro material (como el óxido) que no permita la adherencia de la pintura.

Para superficies pintadas con anterioridad habrá que lijar y cepillar para remover la pintura en mal estado.

Aplicar dos manos de DURAL IGNIFUGO a 1.5 milésimas de espesor en húmedo que nos dará 1 milésima de espesor en película seca, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

DURAL IGNIFUGO se puede aplicar con brocha, rodillo o sistemas de aspersión.

RECOMENDACIONES

- Supervisar que el sustrato haya sido tratado para un sistema antiflama.
- Aplicar en lugares bien ventilados.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con thinner las herramientas utilizadas.
- No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

DURAL IGNIFUGO mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y

técnicas.

DURAL IGNIFUGO tiene una garantía de 2 años y una vida útil de 3 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF ASTM- D 2196	1,500 - 2,000
PESO ESPECIFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.2 - 1.5
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	50 %
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	32 %
FINURA	5H
RESISTENCIA A TEMPERATURA PCC/PINT-DI	100°C

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 28 Agosto 2006

Revisión: 23 Octubre 2012